

## helcool® Basic 635

### Borfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff zur Zerspanung von Eisenlegierungen

#### Anwendung:

helcool® Basic 635 ist ein wassermischbarer Kühlschmierstoff mit mittlerem Mineralölgehalt. helcool® Basic 635 eignet sich sehr gut zum Zerspanen und zum Schleifen von Grauguss, unlegierten und hochlegierten Stählen.

#### Eigenschaften/Vorteile:

- Geringe Austragsverluste ermöglichen eine geringe Nachdosierung
- Hohe Langzeitstabilität bei optimalem Ablaufverhalten
- Schaumarme Formulierung bei unterschiedlichen Wasserqualitäten
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Gute Hautverträglichkeit und geringer Geruch sorgen für gute Arbeitssicherheit
- Frei von Borverbindungen und Formaldehydabspaltern

#### Einsatzspektrum:

Schleifen  
Grobzerspanung

#### Konzentrationsvorgabe:

ab 5 %  
ab 6 %

#### Technische Daten:

pH-Wert (5%ig)	9,5
Refraktometerfaktor	1,3 Vol.%/°Brix
Mineralölanteil	ca. 30 %
Korrosionsschutz (DIN 51360/2 - 4%ig)	Note 0

#### Wirtschaftlichkeit:

Gute Langzeitstabilität bei sachgemäßer Pflege der Emulsion und geringer Nachdosierung unter Berücksichtigung des zu zerspanenden Materials, der Zerspanungsarten sowie der eingesetzten Werkzeuge und Werkzeugmaschinen.

#### Anwendungshinweise:

Die optimale Leistungsfähigkeit des Kühlschmierstoffes erhalten Sie durch ein Anmischen mit automatischen Mischgeräten (z.B. HC S 711). Für das Anmischen der Kühlschmierstoffemulsion stets das Konzentrat in das bereitgestellte Wasser einmischen, nicht umgekehrt. Durch regel-mäßiges überprüfen der Konzentration und infolge fachgerechter Pflegemaßnahmen erhöhen Sie die Standzeit und die Prozesssicherheit.

Diese technische Information kann keinen umfassenden Überblick über alle für das Produkt geeignete Legierungen und Zerspanungstechniken geben. Bitte wenden Sie sich im Einzelfall an den für Sie zuständigen anwendungstechnischen Ansprechpartner vor Ort oder die technische Abteilung der helcotec Chemie u. Technik GmbH.

### Bietet ein Optimum an Prozesssicherheit, Arbeitssicherheit und Humanverträglichkeit

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

F207 Rev. 04/22

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

